

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ SVER

1. Полы должны эксплуатироваться в соответствии с нормами, изложенными в СП 29.13330.2011 СВОД ПРАВИЛ ПОЛЫ Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 «Полы» и в Рекомендациях по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы») МДС 31-1.98 ЦНИИПромзданий.
2. Эксплуатация покрытия после укладки при температуре 20-25°C допускается:
при пешеходных нагрузках через 1-2 дня.
при полных механических нагрузках через 5-7 дней.
при химических нагрузках (влажная уборка моющими щелочными средствами) допускается через 14-15 дней.
3. Покрытие можно подвергать влажной уборке любыми бытовыми и специальными чистящими средствами с нейтральным либо мало щелочным реактивом ($\text{pH} \leq 8$). Не допускается использование кислотных чистящих средств ($\text{pH} \leq 6$) и щелочных средств с $\text{pH} \geq 10$.
4. Уборка полимерных полов должна осуществляться специальными моющими машинами с использованием щеток средней жесткости, отсасывающими излишки воды вместе с растворенной грязью и моющими средствами. Допускается уборка пола ручным моющим инструментом с обязательным удалением излишков воды.
5. Периодичность уборки должна быть не менее одного раза в сутки.
6. Не допускается уборка пола с помощью абразивных средств, а также колющих и режущих предметов.
7. При въезде транспортных средств с улицы на полимерное покрытие рекомендуется организовать место очистки колес автотранспорта от грязи и абразивных материалов (особенно песка и мелких камней) для исключения дополнительных факторов абразивного износа покрытия пола.
8. Столы, стулья, лестницы-стремянки и другое оборудование и инвентарь на металлических и деревянных опорах должны быть установлены на резиновые или пластмассовые прокладки.
9. При проведении сварочных работ необходимо принять меры по защите полимерного покрытия от попадания на него искр или капель раскаленного металла. Необходимо укрыть тканым материалом (кошма или плотный брезент), обильно смоченным водой, поставить по периметру бортик-ограждение из досок (для предотвращения разлета непогашенных искр). Не допускается попадание искр и шлака на полимерную поверхность пола.
10. В случае пролива растворителей, кислот высоких концентраций и других агрессивных жидкостей необходимо в кратчайшие сроки осуществить мероприятия по их уборке с поверхности пола.
11. Запрещается движение по не защищенному (не укрытому) полимерному полу тележек и

других транспортных средств на металлических колесах и гусеницах, волочение металлических предметов, особенно с острыми гранями.

12. Не допускается падение металлических предметов на напольное покрытие в соответствии с нормативной документацией.

13. При необходимости перемещения (перетаскивания) тяжелого оборудования и предметов, в зависимости от нагрузки, пол должен быть дополнительно укрыт фанерой, досками или металлическими листами.

14. Перевозка оборудования и других тяжелых изделий и материалов разрешается только транспортными средствами (тележками) на резиновом ходу.

15. Запрещается долговременное воздействие перегретого пара или воды с температурой выше 60-70°C на полимерные покрытия, кроме покрытий специального назначения.

16. Запрещается укладывать полимерные материалы на основание с использованием тёплого пола, температура которого превышает 30°C.

17. В случае повреждения покрытия до бетонного основания необходимо принять меры по недопущению попадания воды и агрессивных жидкостей в разрушенный участок, ограничить доступ к поврежденному участку и незамедлительно обратиться к представителям подрядных организации для проведения оценки разрушений и условий ремонта.

18. Уход за полимерными полами специального назначения (полы с выводом статического электричества, тонкослойные, декоративные и др.) может содержать дополнительные условия.

Производитель:
ООО «СВЕР-ПРОМ» _____



+7 (495) 142-71-84
+7 (977) 697-60-12



info@sverprom.com
sverprom.com



Московская область, г. Старая Купавна,
ул. Большая Московская д 3, 2 этаж, каб. 49